



Technisches Merkblatt

CRETEFIX®

Betonspachtel - grob

Ergiebigkeit: ca. 5 Liter pro 7,5 kg Eimer

Wasserbedarf: ca. 2 Liter je 7,5 kg Eimer

Zusammensetzung

CRETEFIX® Betonspachtel - grob ist aus Zement nach DIN EN 197-1, hochwertigen Sanden sowie abgestimmten Vergütungsstoffen hergestellt.

Verarbeitungshinweise

Die CRETIFIX® Betonspachtel - grob eignet sich nicht für mechanisch beanspruchte Flächen.

Anwendung

- Als Betonspachtel auf Beton, Sichtbeton- und Porenbeton
- **Universell innen und außen einsetzbar**
- **Zum Glätten, Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von Wand- und Deckenflächen aus Beton**
- Schließen von Poren, Lunkern, Spannungslöchern und Kiesnestern
- Überspachteln von Mauerwerk und Zementputz
- Für Schichtdicken von bis zu 5 mm

Produkteigenschaften

- Gebrauchsfertig – Nur mit Wasser anrühren
- Kunsstoffvergütet
- Lösemittelfrei
- Gutes Standvermögen
- Gute Erhärtung
- Schnell überarbeitbar
- Für Überkopfarbeiten geeignet
- Spachtel lässt sich gut schleifen
- Wetter- und frostbeständig

Untergrundvorbereitung

Die zu verarbeitenden Stellen müssen sauber, fest, tragfähig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Zementspiegel sind zu entfernen.

Mischen

CRETEFIX® Betonspachtel - grob wird in das vorgelegte Wasser eingestreut und mit einem langsam laufenden Rührwerk zu einer klumpenfreien, verarbeitungsgerechten Konsistenz angerührt.

Mischzeit: 2 Minuten

Reifezeit: 2 Minuten

Bearbeitungszeit: ca. 45 Minuten

Materialauftrag

CRETEFIX® Betonspachtel - grob darf nur bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mindestens 5 °C und maximal 25 °C verarbeitet werden. Die Verarbeitung erfolgt mit Kelle, Glätter. Die Oberfläche kann mit Glätter oder Schwamm profiliert werden. Die Auftragsstärke liegt zwischen 2 mm und 5 mm.

Lieferung

7,5 kg- Eimer

Nachbehandlung

Die mit CRETIFIX® Betonspachtel - grob gespachtelten Flächen müssen rechtzeitig nachbehandelt werden, damit eine zu rasche Wasserverdunstung durch Sonneneinstrahlung und Wind verhindert werden.

Lagerung

Trocken, möglichst auf Holzrosten und vor Zugluft geschützt. Die Lagerzeit soll 6 Monate nicht überschreiten.

Technische Daten

Körnung:	0 - 0,5	mm
Schüttgewicht:	1,2	kg/dm ³
Frischmörtelrohichte:	1,7	kg/dm ³
Druckfestigkeit 7 Tage:	20,5	MPa
Druckfestigkeit 28 Tage:	27	MPa
Biegezugfestigkeit 28 Tage:	6,5	MPa
Haftvermögen 7 Tage:	1,4	MPa
Haftvermögen 28 Tage:	1,5	MPa

Sicherheitshinweise

CRETEFIX® Betonspachtel - grob reagiert mit Feuchtigkeit - Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.