



Technisches Merkblatt

HISTOCAL® Porenputz (grob)

Ergiebigkeit: bei ca. 15 mm Putzauftrag ca. 1,7 m² pro Sack à 25 kg
ca. 70 m² pro Tonne

Wasserbedarf: ca. 8 l je Sack

Zusammensetzung

HISTOCAL® Porenputz (grob) besteht aus natürlichem hydraulischem Kalk nach EN 459-1, sulfatbeständigem Zement, mineralischen natürlichen Leichtzuschlägen und kornabgestuften Kalkbrechsanden.

Eigenschaften

- besteht nur aus natürlichen Rohstoffen
- hoch diffusionsoffen
- hohe Speicherkapazität für Salze
- leicht verarbeitbar
- spannungsarmer Erhärtungsverlauf
- niedriger E-Modul
- für innen und außen
- als Ausgleich auch auf komplizierten Untergründen geeignet
- für feuchten und salzhaltigen Untergrund geeignet

Anwendung

Porenputz im Innen- und Außenbereich auf feuchte- und/oder salzbelastetem Mauerwerk aller Art.

Besonders geeignet bei der Sanierung von historischem Mauerwerk und denkmalgeschützter Bausubstanz.

Kann ein- oder mehrlagig auf allen geeigneten Untergründen eingesetzt werden.

Putzgrund

Der Putzgrund muss sauber und frei von lose anhaftenden Teilen sein. Putzgrundprüfung stets entsprechend VOB/C und DIN 18350 durchführen.

Verarbeitung

Für Handverarbeitung den gesamten Sackinhalt mit 8 Liter Wasser im Zwangsmischer anrühren. Dabei ist zu beachten, dass die Mischzeit nicht mehr als 5 min betragen sollte.

Für die maschinelle Verarbeitung dieses Putzes wird die Verwendung der UMP 1 der Deutschen Fördertechnik empfohlen. Alternativ kann jede handelsübliche Putzmaschine (z.B. PFT G4/G5) mit einer entsprechenden Ausrüstung (Nachmischer) eingesetzt werden. Nach dem Anspritzen oder Anwerfen mit der Latte abziehen.

Besondere Hinweise

Frischen Putz vor schneller Austrocknung schützen.

Luft- und Oberflächentemperatur muss mindestens 5°C und darf maximal 25°C betragen. HISTOCAL® Porenputz (grob) nur im Originalzustand ohne Beimischungen verwenden.

Lieferung

25 kg-Sack
Container

Lagerung

Trocken, möglichst auf Holzrosten und vor Zugluft geschützt. Die Lagerzeit soll 6 Monate nicht überschreiten.

Technische Daten

Mörtelgruppe:	CS II nach EN 998-1
Brandklasse:	A1
Grobkornputz:	0-4,5 mm
Trockenrohddichte:	1,1 kg/dm ³
Festmörtelrohddichte:	1,2 kg/dm ³
Druckfestigkeit nach 28 Tagen:	2,5 N/mm ²
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ :	< 8
Kapillare Wasseraufnahme:	2,5 kg/(m ² · min ^{0,5})
Porosität:	ca. 35 Vol.-%

Sicherheitshinweise

Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb:

Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Chromatarm.

Güteüberwachte Herstellung

HISTOCAL® Porenputz (grob) wird in unserem Werkslabor im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften geprüft. Damit ist eine gleichbleibende Qualität des Produktes gesichert.