



Technisches Merkblatt

OP 23

Kalk-Zement-Putz

Ergiebigkeit: bei 15 mm Putzauftrag

ca. 1,5 m² pro 30 kg Sack
ca. 50 m² pro Tonne

Wasserbedarf: ca. 7 l je Sack

Zusammensetzung

OP 23 Kalk-Zement-Putz besteht aus Zement nach EN 197-1, Baukalk nach EN 459-1 und kornabgestuften Kalkbrechsanden.

Eigenschaften

- leicht verarbeitbar
- gutes Standvermögen
- für innen
- diffusionsoffen

Anwendung

Unterputz im Innenbereich auf allen gängigen Untergründen. Für wärmedämmendes Mauerwerk empfehlen wir unsere Kalk-Zement-Leichtputze. Zur Beschichtung mit allen Oberputzen, Anstrichen und Fliesen.

Putzgrund

Der Putzgrund muss trocken, sauber und frei von lose anhaftenden Teilen sein. Putzgrundprüfung stets entsprechend VOB/C und DIN 18350 durchführen. Bei stark und ungleichmäßig saugenden Untergründen ist der Putz in zwei Schichten im „Nass-in-Nass-Verfahren“ aufzutragen. Als Putzgrund ungeeignete Flächen sind mit Putzträgern zu überspannen. Glatte Untergründe und Betonflächen sind mit einer geeigneten Haftbrücke vorzubehandeln.

Verarbeitung

Mit allen gängigen Putzmaschinen und Mischpumpen sowie von Hand zu verarbeiten. Nach dem Anspritzen oder Anwerfen mit der Latte abziehen. Mit dem Gitterrabbot oder Latte nach dem Ansteifen aufrauen oder mit dem Schwambrett filzen.

Besondere Hinweise

Frischen Putz vor schneller Austrocknung schützen. Luft- und Oberflächentemperatur muss mindestens 5°C betragen. OP 23 darf nur im Originalzustand ohne Beimischungen verwendet werden

Lieferung

in 30 kg-Säcken
in Containern
in Silo-Fahrzeugen

Lagerung

Trocken, möglichst auf Holzrosten und vor Zugluft geschützt. Die Lagerdauer sollte 6 Monate nicht überschreiten.

Technische Daten für Beton

Mörtelgruppe:	CS II nach EN 998-1
Brandklasse:	A1
Körnung:	0-1,0 mm
Festmörtelrohddichte:	ca. 1,40 kg/dm ³
Druckfestigkeit:	ca. 2,5 N/mm ²
E-Modul:	ca. 3000 N/mm ²
Wasseraufnahme:	W _{c0}

Sicherheitshinweise

Produkt reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt.

Chromatarm.

Güteüberwachte Herstellung

OP 23 wird in unserem Werkslabor im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften geprüft. Damit ist eine gleichbleibende Qualität des Produktes gesichert. OP 23 ist zertifiziert nach EN 998-1.